

Enduits Enduit poudre à prise

Placojoint® PR 8 25kg





Bénéfices

- | | |
|-------------------------|---|
| ① Solution esthétique | Enduit blanc : finition soignée |
| ① Productivité chantier | Ponçage très facile |
| ① Productivité chantier | Idéal pour les chantiers de taille importante |
| ① Productivité chantier | Application manuelle ou mécanique (Bazooka™) |

Description

Enduit poudre à prise lente (8 heures) pour le jointoiment avec bande des plaques de plâtre permettant un redoublement des joints dans les 12 heures, indépendamment des conditions climatiques.

Packaging

Name	Code EAN de l'UC	Conditionnement de vente
Placojoint® PR 8 25kg 21sc	3496250168503	Palette de 21 sacs
Placojoint® PR 8 25kg 56sc	3496250168503	Palette de 56 sacs

Caractéristiques

Général

Outils d'application	Couteau, Platoir, Bazooka™
Étiquetage sanitaire	A+
Consommation minimum	330 g/m²
Délai minimum avant finition	12 à 18 heures
Taux de gâchage	Environ 13 litres d'eau pour un sac de 25kg
Précautions d'emploi	Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes
Ponçable	Oui
Durée de conservation	9 mois
Stockage	A l'abri de l'humidité
Marque (CE, aut...)	CE
La destination	Pièces sèches
Le type de produit	Enduit poudre à prise

Références

Numéro DOP	PEM021
Référence de norme européenne	EN 13963:2005
N° cstbat	

