

Enduits Enduit poudre à prise

Placojoint® PR4 25kg



Bénéfices

- Esthétique
- Faible retrait
- Productivité chantier
- Ponçage facile
- Productivité chantier
- Recouvrement du joint dans la demi-journée.
- Productivité chantier
- Utilisable pour les petits rebouchages (épaisseur < 5mm).
- Productivité chantier
- Idéal pour tous types de chantiers.

Description

Enduit poudre à prise normale (3 heures) pour le jointoiement avec bande des plaques de plâtre permettant un redoublement des joints dans les 5 heures, indépendamment des conditions climatiques.

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	Conditionnement de vente
Placojoint® PR4 25kg 35sc	3496250007789	Palette de 35 sacs
Placojoint® PR4 25kg 60sc	3496250007789	Palette de 60 sacs

Caractéristiques

Général

Outils d'application

Couteau, Platoir

Étiquetage sanitaire

A+

Consommation minimum

330 g/m²

Délai minimum avant finition

5 heures

Taux de gâchage

Environ 11 à 12 litres d'eau pour un sac de 25kg

Précautions d'emploi

Appliquer sur des surfaces saines, séches et non pulvérulentes

Ponçable

Oui

Durée de conservation

9 mois

Stockage

A l'abri de l'humidité

Marque (CE, aut...)

CE

La destination

Pièces sèches

Le type de produit

Enduit poudre à prise

Références

Numéro DOP

PEM021

Référence de norme européenne

EN 13963:2005

N° QB

18-99-815-2

N° ATEC

9/05-815

N° cstbat

18-99-815-2

N° DTU

25.41 - 25.42