

Plaques Plaque de plâtre hydrofugée Conditionnement Doublage intérieur de mur Gaine technique Habillage de mur

Placomarine® BA 13





Bénéfices

 Pièces humides

Haute résistance à l'humidité (niveau H1)

Description

Plaque de plâtre hydrofugée à deux bords amincis. Permet de réaliser tous types d'ouvrages nécessitant une haute résistance à l'humidité.

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	Longueur de l'UC (m)	Épaisseur de l'UC (mm)	Conditionnement de vente
Placomarine® BA 13 120/250	3496250084506	2,5	12,5	Pile de 50 plaques
Placomarine® BA 13 120/260 Pal 4e	3496250053571	2,6	12,5	Pile de 50 plaques
Placomarine® BA 13 120/260	3496250053571	2,6	12,5	Pile de 50 plaques
Placomarine® BA 13 120/265	3496250084575	2,65	12,5	Pile de 50 plaques
Placomarine® BA 13 120/270	3496250084599	2,7	12,5	Pile de 50 plaques
Placomarine® BA 13 120/280	3496250084643	2,8	12,5	Pile de 50 plaques
Placomarine® BA 13 120/300	3496250084674	3	12,5	Pile de 50 plaques

Caractéristiques

Général

Aspect

Lisse

Produits de finition associés

Enduit et bande

Couleur

Vert

Étiquetage sanitaire

A+

Mode de pose

A visser

Traitement des joints

**avec bande papier et enduit
Placomix® Hydro**

Type de plaque

H1

L'application visée

**Cloisonnement, Doublage
intérieur de mur, Gaine
technique, Habillage de mur**

Type de bord Placo

bord aminci

La plaque par destination

Plaques pièces humides**Dimensions**

Épaisseur arrondie de la plaque (mm)

13 mm

Largeur de l'UB (m)

1,2 mPoids au m²**10,3 kg/m²**

La dureté superficielle

Standard**Composants**

Composants essentiels plaque

Plâtre**Performances**

Réaction au feu

A2-s1, d0

Perméance

1

Classement à l'humidité

H1

Résistance thermique

0,04 m²·K/W

Pare vapeur

Non

Références

Numéro DOP

PL001

Référence de norme
européenne

EN 520:2004+A1:2009

N° ATEC

9/11-927

N° DTU

25.41