

Manchon QuickSeam™ Pipe Flashing

1. Description

Le QuickSeam™ Pipe Flashing de Firestone est destiné à la finition des pénétrations de section circulaire rigides de 25 mm à 152 mm. C'est un manchon préfabriqué dont la platine est garnie, sur la face inférieure, d'une bande auto-adhésive QuickSeam. Chaque manchon s'adapte à divers diamètres en le découpant de manière appropriée.



2. Précautions préliminaires

Veiller à ce que la pénétration soit propre et sans contaminant. La membrane RubberGard™ EPDM de Firestone doit être préalablement préparée au QuickPrime™ Plus. L'usage d'un autre produit n'est pas permis.

3. Mise en œuvre

Découper le manchon au diamètre requis. Consulter les spécifications de Firestone pour les instructions de pose.

4. Consommation

Une pièce par pénétration.

5. Caractéristiques

Techniques		
	Manchon Préfabriqué	Bande QuickSeam
• Matériau de base	EPDM préformé	Polymères caoutchouc synthétiques
• Couleur	Noir	Noir
• Solvants	Aucun	Aucun
• Solides	100 %	100 %
• Etat	Vulcanisé	Vulcanisé
• Epaisseur	1,4 mm – 1,9 mm	0,7 mm
• Diamètre à la base	330 mm	
• Diamètre extérieur de la pénétration	25 mm – 152 mm	

6. Conditionnement / Stockage / Péréemption

Conditionnement	10 pièces par carton, colliers de serrage inclus
Code produit	W563581063

Stockage: Entreposer dans l'emballage d'origine, entre 15°C et 25°C, dans un espace ventilé. Garder le produit au sec et à l'abri du soleil avant emploi.

Péréemption: 24 mois, si entreposé conformément aux instructions. Vérifier la date de production sur chaque carton. L'exposition à des températures élevées diminue la durée de vie. La durée de péréemption est purement indicative et non une péréemption contractuelle. La péréemption réelle dépend des conditions de stockage et de manipulation du produit.

7. Précautions

Veuillez consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Ce document annule et remplace toutes les versions distribuées précédemment. Ce document est destiné à mettre en évidence les informations sur les produits Firestone en fonction des connaissances et de l'expérience les plus récentes. Ce document est sujet à être modifié sans notification. Consulter le site internet de Firestone pour la version la plus récente. Les valeurs ci-dessus sont basées sur des échantillons et peuvent varier selon les tolérances appliquées. Firestone s'engage à fournir des matériaux de qualité répondant aux spécifications publiées par Firestone. Aucun représentant Firestone n'est autorisé à modifier cette clause.