

weberprocalit F



25 KG



Enduit coloré monocouche manuel

- + Application manuelle, directement sur maçonnerie de briques ou de parpaings
- + Grande variété de finitions : grattée, raclée ou talochée
- + Sécurité d'un enduit d'imperméabilisation

Produit(s) associé(s)

weber accrochage

DOMAINE D'UTILISATION

- enduit d'imperméabilisation et de décoration des façades de maisons individuelles, de bâtiments tertiaires ou de petits logements collectifs

SUPPORTS

extérieurs

- en imperméabilisation et décoration :
 - maçonnerie de parpaings ou de brique conforme à la norme NF DTU 20-1 supports classés Rt3 ou RT2 (NF DTU 26-1)
- en décoration :
 - béton conforme à la norme NF DTU 23-1
 - sous-enduit conforme à la norme NF DTU 26-1, **weberdress R** ou **weberdur L**, **weberdur brique** en finition raclée
- maçonneries de briques, moellons, pierres destinées à rester apparentes (rejointoiement, enduits à pierres vues)

Se référer au paragraphe Préparation des supports.

ÉPAISSEURS D'APPLICATION

- sur maçonnerie : de 12 à 15 mm
- sur sous-enduit : de 7 à 8 mm

LIMITES D'EMPLOI

- ne pas appliquer sur :
 - surface horizontale ou inclinée
 - supports en plâtre ou hourds au plâtre
 - maçonneries de briques montées à joints minces

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

délai minimum entre passes :

- en application frais sur frais
 - 1 heure minimum en conditions atmosphériques optimales
 - le lendemain en général
- 24 heures dans tous les autres cas

délai maximum entre passes : 3 jour

- passé ce délai, réaliser un gobetis adjuvanté avec **weber accrochage** avant d'appliquer une nouvelle passe d'enduit
- temps hors d'eau : de 3 à 8 heures

IDENTIFICATION

- composition : chaux aérienne, ciment blanc, granulats sélectionnés, adjuvants spécifiques, hydrofuges de masse, pigments minéraux
- densité de la poudre : 1,5
- pH de la pâte : 12,5

weberprocalit F (suite)

PERFORMANCES

- CE selon norme NF EN 998-1
- classe selon EN 998-1 : OC
- catégorie selon NF DTU 26-1 : OC2
- réaction au feu : AI (incombustible)
- absorption d'eau : W2
- résistance en compression : CSIII
- rétention d'eau : $86 \leq Re \leq 94 \%$
- classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- éliminer les salissures : terre, laitance de surface
- garnir les joints, reboucher les trous en exécutant un renformis (cf. NF DTU 26-1) avec l'enduit monocouche **weber procalit** ou avec le mortier **webermur épais** (sur parpaings) **maçonnerie de parpaings, sous-enduit en finition raclée ou balayée**

- par temps chaud et vent sec, pour éviter les risques de grillage, arroser le support de préférence la veille ou bien avant l'application, en prenant soin d'attendre la disparition de la pellicule d'eau avant de mettre en œuvre l'enduit (cf. Conseils de pro)

béton, sous-enduit en finition talochée

- par temps chaud et vent sec, pour éviter les risques de grillage, arroser le support de préférence la veille ou bien avant l'application, en prenant soin d'attendre la disparition de la pellicule d'eau avant de mettre en œuvre l'enduit (cf. Conseils de pro)
- réaliser un gobetis de **weber procalit F** gâché avec une préparation de 1 volume de weber accrochage pour 4 volumes d'eau. Laisser tirer

maçonnerie de briques

- arroser moins d'une demi-heure avant l'enduisage ou à l'avancement (cf. NF DTU 26-1)

CONDITIONS D'APPLICATION

- température d'emploi : +5 °C à +30 °C
- au delà de 30°C, prendre des dispositions particulières (protections) ne pas appliquer en plein soleil ou sous la pluie, sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures
- éviter d'appliquer des teintes soutenues en dessous de +8 °C (risque d'efflorescences)

APPLICATION

1.

préparation du mélange

- gâcher dans une bétonnière avec 3,4 à 4,4 l d'eau par sac de 25 kg, pendant 5 à 10 minutes

utilisation du pot de projection

- régler la pression d'air à la sortie du compresseur à 7 bars. Exemple de configuration: Utiliser une plaque 3 trous Ø 14 à 20 mm avec des gicleurs de Ø 4 mm

2.

finition grattée ou raclée

- réaliser un gobetis de **weber procalit F** à la truelle sur 5 mm d'épaisseur (sauf si un gobetis adjuvanté de **weber**

accrochage est déjà réalisé)

- après 30 minutes environ, appliquer une passe de 15 mm au minimum sur maçonnerie, de 8 mm sur corps d'enduit ou béton
- dresser soigneusement à la règle l'enduit et le resserrer à la taloche plastique alvéolée
- dès que la dureté de l'enduit le permet, de 3 à 18 heures après l'application, gratter l'enduit avec un gratton ou racler avec le tranchant de la truelle
- laver soigneusement au jet d'eau en pluie fine pour éliminer les poussières et réhumidifier l'enduit en profondeur

3.

finition talochée

- réaliser un gobetis de **weber procalit F** à la truelle sur 3 à 5 mm d'épaisseur (sauf si un gobetis adjuvanté de **weber accrochage** est déjà réalisé)
- **sur maçonnerie :**
 - appliquer une 1ère passe de 8 mm d'épaisseur
 - dresser soigneusement à la règle et laisser la surface rugueuse
 - 24 heures après, appliquer une 2ème passe de 5 mm d'épaisseur
 - dès que la dureté de l'enduit le permet, talocher la surface avec une taloche plastique alvéolée ou une taloche bois
- **sur corps d'enduit ou béton :**
 - appliquer une passe de 5 à 7 mm d'épaisseur
 - dresser soigneusement à la règle
 - dès que la dureté de l'enduit le permet, talocher la surface avec une taloche plastique alvéolée ou une taloche bois

INFOS PRATIQUES

- **Unité de vente :** sac de 25 kg (palette filmée complète de 48 sacs, soit 1200 kg)
- **Format de la palette :** 107x107 cm
- **Couleur :** Nuancier weber terres d'enduits 96 teintes
- **Outils :** bétonnière, auge, truelle, règle, taloche plastique alvéolée, taloche bois, gratton
- **Rendement moyen :** en partie courante, 50 m²/2 compagnons servis/jour en finition grattée
- **Conservation :** 18 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri de l'humidité
- **Approvisionnement :** disponible au départ de Auneuil (60), Saint-Jacques (35) Nemours (77) et Colomiers (31)
- **Consommation :**
 - en épaisseurs conventionnelles :

weber procalit F	gratté	taloché
maçonnerie	26 à 28 kg/m²	22 à 25 kg/m²
corps d'enduit	15 à 17 kg/m²	12 à 15 kg/m²

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre de matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU, Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.



RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
+33 (0)1 45 13 45 20

www.fr.weber

weber
SAINT-GOBAIN