

webermur plus



25 KG



Mortier de ragréage et finition

- + Adapté à de nombreux supports (neufs ou anciens)
- + Aspect fin et lisse
- + Recouvrable par tous les revêtements de façade

DOMAINE D'UTILISATION

- dressage, ragréage et lissage des murs extérieurs et intérieurs et des plafonds

SUPPORTS

extérieurs

- béton banché conforme à la norme NF P 18-210/DTU 23-1
- enduit de ciment et enduit tyrolien ou rustique

intérieurs

- béton
- éléments de maçonnerie : briques creuses et carreaux de terre cuite (cloison de 5 cm d'épaisseur au minimum), blocs pleins ou creux de béton (parpaings)

Se référer au paragraphe *Préparation des supports*.

ÉPAISSEURS D'APPLICATION

- de 1 à 10 mm

REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

extérieurs

- peinture ou revêtement organique épais (RPE), revêtement d'imperméabilité, revêtement organo-minéral, enduit hydraulique, carrelage (sur une épaisseur de ragréage continue de 3 mm au minimum)

intérieurs

- peinture, revêtement organique épais (RPE), revêtement organo-minéral, enduit hydraulique, carrelage (sur une épaisseur de ragréage continue de 3 mm au minimum)

LIMITES D'EMPLOI

- ne pas appliquer sur support en plâtre ou ayant reçu un revêtement organique épais (RPE)
- ne pas utiliser pour reboucher les joints de prédalles
- ne pas utiliser sur maçonneries montées au plâtre

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

- temps d'utilisation de la gâchée : 3 heures environ
- délai de recouvrement : 8 jours

Ces temps sont donnés à +20 °C, ils sont allongés à basse température et réduits par la chaleur.

IDENTIFICATION

- composition : ciment gris, charges minérales, résines organiques dispersables, adjuvants spécifiques
- densité de la poudre : 1,3
- granulométrie : 0,3 mm

PERFORMANCES

- classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du

webermur plus (suite)

19/04/2011 : A+

- adhérence sur béton : $\geq 0,5$ MPa
- adhérence sur parpaing ou brique creuse : ≥ 1 MPa
- densité du mortier durci : 1,6
- résistance en traction/flexion : 6 MPa
- résistance à la compression : 30 MPa

Ces valeurs sont des résultats d'essais en laboratoire. Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- les supports doivent être propres, sains, résistants, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage, de peinture ou de produit organique
- humidifier le support avant l'application

CONDITIONS D'APPLICATION

- température d'emploi : de $+5$ °C à $+35$ °C
- ne pas appliquer en plein soleil ou sous la pluie, sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures

APPLICATION

1.

dosage en eau

- 5 à 6 l d'eau par sac de 25 kg

2.

préparation

- gâcher, de préférence à l'aide d'un malaxeur électrique lent (300 tr/min), afin d'obtenir une pâte souple et homogène. Laisser reposer 2 minutes

3.

mise en œuvre

- appliquer et lisser à la taloche inox

4.

finition

- lorsque **webermur plus** commence à tirer, talocher soigneusement avec une taloche feutrée ou une taloche en polystyrène
- par temps chaud et sec, humidifier **webermur plus** après le début de prise. Ne pas effectuer cette opération en plein soleil

INFOS PRATIQUES

- **Unité de vente** : sac de 25 kg (palette filmée complète de 48 sacs, soit 1200 kg)
- **Format de la palette** : 107x107 cm
- **Couleur** : gris
- **Outillage** : bétonnière, malaxeur électrique lent (300 tr/min), auge, truelle, taloche inox, taloche plastique alvéolée, taloche éponge, taloche feutrée, taloche polystyrène, fouet
- **Conservation** : 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité
- **Consommation** :
 - 1,4 kg/m² /mm d'épaisseur soit environ 18 m² par sac de 25 kg pour une épaisseur moyenne de 1 mm

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU, Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.



RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
+33 (0)1 45 13 45 20

www.fr.weber

weber
SAINT-GOBAIN